



Лак электроизоляционный ФА-97

Varnish FA-97

ТУ 6-10-1388 изм. 1-5

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
|---|---------------|---|
| 1. Наличие механических включений | | Отсутствие |
| 2. Внешний вид пленки | | Однородная глянцевая поверхность. Допускается небольшая полосатость пленки |
| 3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+/-0,5) °С | с | 50-100 |
| 4. Массовая доля нелетучих веществ | % | 48-57 |
| 5. Время высыхания до ст.2 при температуре (120+/-2)°С | ч | не более 2 |

| Упаковка | Хранение |
|------------------|---|
| барабан 40-50 кг | хранение осуществляется в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ |

www.monomer.su

ООО «НПК «Мономер»

Российская Федерация,
111141, г. Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д.9, стр.6
Телефон/факс: +7 (499) 638-53-25
Эл. почта: info@monomer.su